

# Уважаемые партнеры!

Представляем Вашему вниманию  
РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ TERRACO в  
обновленном дизайне упаковки!

# Terraroc™

FC

HBR

MBR

MC

PMR

## ТЕРРАРОК MBR Штукатурка для ремонта бетона

Ремонтный штукатурный состав, специально разработанный для постоянного ремонта всех видов бетона. Предназначен для нанесения слоями толщиной до 50 мм на вертикальных поверхностях и толщиной до 30 мм для дополнительных слоев.

**Соответствует марке бетона В15 (М250), прочность 196 кг/см<sup>2</sup>**

Продукт	Ремонтная штукатурка со средним уровнем текстуры.
Цвета	Серый
Прочность при сжатии	18 Н / мм <sup>2</sup> (7 дней), 25 Н / мм <sup>2</sup> (28 дней).
Прочность на сгибе	5 Н / мм <sup>2</sup> (28 дней).
Прочность при растяжении	2 Н / мм <sup>2</sup> (28 дней).
Время затвердения	2 часа (начальное), 4 часа 30 мин. (полное).
Плотность во влажном состоянии	2000 кг / м <sup>3</sup>
Влагоемкость	18 % (4,5 литра воды / мешок 25кг).
Толщина слоя	10-50 мм (вертикальная поверхность) 10-30 мм (дополнительный слой).
Расход материала	1,9 кг/м <sup>2</sup> /мм толщине слоя.
Потребление воды	25 кг сухой смеси +4,5 л воды дает 14 литров раствора
Упаковка	Укрепленные клапанные мешки по 25 кг
Хранение	12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке.



- Компенсирует усадку
- Наносится с помощью компрессора
- Превосходная адгезия
- Для ремонта вертикальных поверхностей

**//// TERRACO**

# Terraroc™

FC

HBR

MBR

MC

PMR

## ТЕРРАРОК HBR Штукатурка для ремонта бетона

Толстослойной штукатуркой для ремонта, содержащая полимеры. Включает в себя укрепляющие волокна, предназначена для ремонта бетонных поверхностей с нанесением слоя толщиной до 80 мм на вертикальных поверхностях и толщиной до 40 мм для дополнительных слоев. Может наноситься с помощью компрессора, что позволяет производить ремонт в короткие сроки.

Соответствует марке бетона В30 (М400), прочность 393 кг/см<sup>2</sup>

Продукт	Толстослойная ремонтная штукатурка, модифицированная полимерами
Цвета	Серый
Прочность при сжатии	28 Н / мм <sup>2</sup> (7 дней), 40 Н / мм <sup>2</sup> (28 дней).
Прочность на сгибе	6 Н / мм <sup>2</sup> (28 дней).
Прочность при растяжении	3 Н / мм <sup>2</sup> (28 дней).
Время затвердения	3 часа (начальное), 5 часов (полное).
Плотность во влажном состоянии	2100 кг / м <sup>3</sup>
Влагоемкость	18% (4,5 л воды на 25 кг Террарока HBR)
Толщина слоя	15-80 мм (вертикальная поверхность) 15-50 мм (дополнительный слой).
Расход материала	1,5 кг/м <sup>2</sup> / на слой толщиной 1 мм.
Потребление воды	25 кг сухой смеси +4,5 л воды дает 14 литров раствора
Упаковка	Укрепленные клапанные мешки по 25 кг
Хранение	12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке.



- Компенсирует усадку
- Высокая прочность на сгибе
- Для всех видов бетонов
- Превосходная адгезия
- Специально разработан для ремонта вертикальных поверхностей

////// TERRACO™

# Terraroc™

FC

HBR

MBR

MC

PMR

## ТЕРРАРОК PMR Штукатурка для ремонта бетона

Безусадочная высокопрочная штукатурка специально разработанная для ремонта бетона всех видов. Содержит большое количество полимеров, полимерную фибру для обеспечения отличной адгезии. Рекомендуется для ремонтных работ с нанесением слоя штукатурки средней толщины до 50 мм на вертикальные поверхности и дополнительного слоя толщиной 30 мм за один раз. Может наноситься с помощью компрессора, что позволяет производить ремонт в сжатые сроки.

**Соответствует марке бетона В40 (М500), прочность 523 кг/см<sup>2</sup>**

Продукт	Высокопрочная ремонтная штукатурка для использования по бетону.
Цвета	Серый
Прочность при сжатии	В40 - 45 Н / мм <sup>2</sup> (7 дней), 55 Н / мм <sup>2</sup> (28 дней).
Прочность на сгибе	10 Н / мм <sup>2</sup> (28 дней).
Прочность сцепления	Более 2 Н / мм <sup>2</sup> (28 дней).
Время затвердения	3 часа (начальное), 5 часов (полное).
Плотность во влажном состоянии	2000 кг / м <sup>3</sup>
Влагоемкость	15 % (3,75 литров воды / мешок 25кг).
Толщина слоя	10-50 мм (вертикальная поверхность) 10-30 мм (дополнительный слой).
Расход материала	1,7 кг/м <sup>2</sup> /мм толщине слоя.
Потребление воды	25 кг сухой смеси +4,5 л воды дает 14 литров раствора
Упаковка	Укрепленные клапанные мешки по 25 кг
Хранение	12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке.



- Компенсирует усадку
- Превосходная адгезия
- Наносится с помощью компрессора
- Дополнительная высокая прочность

**TERRACO**

# Terraroc™

FC

HBR

MBR

MC

PMR

## ТЕРРАРОК МС Штукатурка для ремонта бетона

Микробетон, обладающий отличными рабочими характеристиками, применяется для частичной или полной замены изношенных участков бетона. Из-за превосходной текучести он отлично подходит для ремонта тесных участков, куда доступ затруднен из-за стальной арматуры. Наносится толщиной более 40 мм. Можно использовать как анкерный состав для заливки колонн, ступеней и т.д.

**Соответствует марке бетона В45 (М600), прочность 589 кг/см<sup>2</sup>**

Продукт	Высококачественный микробетон.
Цвета	Серый
Прочность при сжатии	45 N / мм <sup>2</sup> (7 дней), 60 N/мм <sup>2</sup> (28 дней).
Время схватывания	5 часов (первые), 8 часов (заключительные).
Плотность во влажном состоянии	2250 кг / м <sup>3</sup>
Влагоемкость	13 % (3.2 литра воды на мешок 25кг).
Толщина слоя	> 40 мм
Расход материала	1,9 кг/м <sup>2</sup> /мм толщине слоя.
Потребление воды	25 кг сухой смеси +3,2 л воды дает 12,5 литров раствора
Упаковка	Укрепленные клапанные мешки по 25 кг
Хранение	12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке.



- Компенсирует усадку
- Превосходная адгезия
- Формула материала содержит свойство самоуплотнения
- Небольшой расход воды гарантирует долговечность и высокий уровень предельной прочности

**//// TERRACO**

# Terraroc™

FC

HBR

MBR

MC

PMR

## ТЕРРАРОК FC Штукатурка для ремонта бетона

Штукатурный состав для финишной отделки, предназначенный для выравнивания бетонных поверхностей после ремонта. Используется в качестве верхнего слоя в системе TERRACO для ремонта бетонных поверхностей, но может также использоваться отдельно, как тонкое штукатурное покрытие толщиной до 3 мм.

Продукт	Штукатурный состав для финишной отделки в системе ТЕРРАКО для ремонта бетонных поверхностей.
Цвета	Серый и белый
Время схватывания	1-2 часа
Влагоемкость	30% (7,5 л воды на 25 кг Террарока FC)
Толщина слоя	0,5 – 3,0 мм.
Расход материала	1,5 кг/м <sup>2</sup> / на слой толщиной 1 мм.
Потребление воды	25 кг сухой смеси +7,5 л воды дает 17,5 литров раствора
Упаковка	Укрепленные клапанные мешки по 25 кг
Хранение	12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке.



- Привлекательная гладкая поверхность
- Для ремонта бетонных конструкций
- Для ремонта всех видов бетонов
- Превосходная прочность и адгезия

Информация предоставлена отделом  
маркетинга ООО «Террако-Швеция».

По возникающим вопросам обращайтесь:

*Телефон + 7 (495) 921-22-37*

*Факс +7 (495) 234-59-45*

[news@terraco.ru](mailto:news@terraco.ru)

<http://www.terraco.ru>